

Бетонная смесь RUCK-ZUCK — просто полить водой!



Быстротвердеющая бетонная смесь Ruck-Zuck используется для установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т.п. Уникальность данной смеси RZB компании quick-mix состоит в том, что она не требует предварительного замешивания с водой, а просто после высыпания поливается водой. Там, где еще нет электричества и водоснабжения, — нет способа легче и проще установить столбики на огороде!

Области применения смеси RZB

- Разнообразные внутренние и наружные работы.
- Установка и фиксация столбов оград, сушилок для белья, табличек и т.д., а также изготовление небольших фундаментов за короткие сроки.
- Раствор RZB непригоден для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНИП.

Основные свойства смеси RZB

- Минеральный состав.
- Быстротвердеющая.
- Не требует предварительного замешивания с водой.
- Морозоустойчива.



Совет по подготовке основания

Поверхность земли должна быть несущей и хорошо утрамбованной. Для установки столбика следует выкопать достаточно большую яму. Перед нанесением сухой смеси **RZB** стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

Последовательность работ

После подготовки ямы для столбика необходимо увлажнить стенки и дно (рис. 1).

Затем в яму засыпается первый слой сухой смеси **RZB** высотой ~10–15 см (рис. 2).

Первый слой **RZB** заливается соответствующим количеством воды из лейки, чтобы увлажнить сухую смесь (рис. 3).

При помощи лопаты перемешивается материал для равномерного распределения воды (рис. 4).

После полного впитывания воды можно засыпать в яму следующий слой сухой смеси **RZB** высотой ~10–15 см (рис. 5) и снова добавить воду (рис. 6).

Предыдущие шаги, показанные на рисунках 5 и 6, повторяются до тех пор, пока не будет достигнут нижний уровень для установки столбика или анкера.





Таблица 1. Технические данные смеси RZB

ЗЕРНИСТОСТЬ	0–8 мм
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	~ 5 мин
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	> +5°C (воздух и почва)
РАСХОД ВОДЫ	3–3,5 л / 25 кг
ВЫХОД РАСТВОРА	~ 13 л / 25 кг
ФОРМА ПОСТАВКИ	МЕШКИ ПО 25 КГ
ЦВЕТ	СЕРЫЙ

Таблица 2. Расход бетонной смеси RZB

Выемка			Необходимое кол-во RZB, кг
Длина, см	Ширина, см	Глубина, см	
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1200

При необходимости можно утрамбовать материал. Высота проверяется при помощи метра (рис. 7).

При достижении требуемого уровня, в яму ставится столбик или анкер. Для выравнивания и фиксации столбика можно использовать деревянную доску (рис. 8)

После этого яма полностью заполняется следующим слоями: сначала сухой смесью **RZB**, потом водой. После окончания работ поверхность выравнивается (рис. 9).

В зависимости от температуры воздуха и почвы бетонная смесь **RZB** начинает твердеть через ~5 мин. и дополнительной фиксации столбиков уже не требуется.

Спустя всего ~1 час столбики могут уже находиться под нагрузкой (рис. 10), полное затвердевание смеси **RZB** происходит через 28 дней.

Вот новая ограда поставлена, и вы защищены от назойливых взглядов ваших соседей (рис. 11).

ЗАО «Квик-микс»
 Тел.: (495) 656-0541, 656-0551
 Факс: (495) 612-8492
www.quick-mix.com/ru