

# ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ СТОЛБИКИ ОГРАДЫ? ЛЕГКО! БЕТОННАЯ СМЕСЬ RUCK-ZUCK — ПРОСТО ПОЛИТЬ ВОДОЙ!



quick-mix



Быстротвердеющая бетонная смесь Ruck-Zuck используется для установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т. п. Уникальность данной смеси RZB компании quick-mix состоит в том, что она не требует предварительного замешивания с водой, а просто после высыпания поливается водой. Легче и проще невозможно установить столбики на огороде, где еще нет электричества и водоснабжения!

## Совет по подготовке основания

Поверхность земли должна быть несущей и хорошо утрамбованной. Для установки столбика следует выкопать достаточно большую яму. Перед нанесением сухой смеси RZB стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

## Последовательность работ

После выемки ямы для столбика необходимо увлажнить стенки и дно (рис. 1).

Затем в яму засыпается первый слой сухой смеси RZB высотой ~10–15 см (рис. 2).



Первый слой RZB заливается соответствующим количеством воды из лейки, чтобы увлажнить сухую смесь (рис. 3).



С помощью лопаты перемешивается материал для равномерного распределения воды (рис. 4).

После полного впитывания воды можно засыпать в яму следующий слой сухой смеси RZB высотой ~10–15 см (рис. 5) ...

## Области применения смеси RZB

- Разнообразно применяемая бетонная смесь для внутренних и наружных работ
- Для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья, табличек и т. д., а также для изготовления небольших фундаментов
- Раствор RZB непригоден для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНиП



## Основные свойства смеси RZB

- Минеральный состав
- Быстротвердеющая
- Не требует предварительного замешивания с водой
- Морозостойчива

## Технические данные смеси RZB

Зернистость	0–8 мм
Время использования	~ 5 мин
Температура применения	>+5 °С (воздух и почва)
Расход воды	3,0–3,5 л / 25 кг
Выход раствора	~ 13 л / 25 кг
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвета	серый



... и снова добавить воду (рис. 6).

Последовательность показанная на рис. 5 и 6, повторяется до тех пор, пока не будет достигнут необходимый нижний уровень для установки столбика или анкера. При необходимости можно утрамбовать материал. Высота проверяется с помощью метра (рис. 7).



Если высота правильная, ставится столбик или анкер в яму. Для выравнивания и фиксации столбика можно использовать деревянную доску (рис. 8).



8

После этого яма полностью заполняется следующими слоями: сначала сухой смесью RZB, потом водой. После окончания работ поверхность выравнивается (рис. 9).

В зависимости от температуры воздуха и почвы бетонная смесь RZB начинает твердеть через ~5 мин., и дополнительной фиксации столбиков уже не требуется. Спустя всего ~1 час столбики могут уже находиться под нагрузкой (рис. 10), полное затвердевание смеси RZB происходит через 28 дней.



9



10

Вот новая ограда поставлена, и Вы защищены от назойливых взглядов ваших соседей (рис. 11).



11

#### Расход бетонной смеси RZB

длина, см	Выемка		Необходимое кол-во RZB, кг
	ширина, см	глубина, см	
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1200

ЗАО «Квик-микс»

Тел.: (495) 656-0541, 656-0551

Факс: (495) 612-8492

[www.quick-mix.com/ru](http://www.quick-mix.com/ru)