

Строительные материалы в уюте



www.quick-mix.com



Бетонная смесь «Ruck-Zuck»

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т. д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т.п.

Компания группы производителей строительных материалов «sievert»

На правах рекламы

Бетонная смесь «Ruck-Zuck»

СВОЙСТВА:

- не требует предварительного замешивания с водой
- для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т.д.
- быстротвердеющая смесь
- прочность на сжатие не менее 10 МПа

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т.д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т.п. Смесь не пригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНИП.

ОСНОВАНИЕ:

Поверхность земли должна быть прочной и хорошо утрамбованной. Для установки строительного элемента следует выкопать достаточно большую яму или канаву. Перед нанесением бетона стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

НАНЕСЕНИЕ:

На 25 кг сухой смеси требуется примерно 3–3,5 л воды. Засыпать сухую смесь слоем высотой 10–15 см и полить слой соответствующим количеством воды из лейки. После полного впитывания воды в слой можно засыпать следующий слой смеси и полить его водой. При необходимости следует утрамбовать материал. После окончания работ поверхность следует выровнять. В зависимости от температуры воздуха и почвы бетон начинает твердеть спустя примерно 5 мин., дополнительной фиксации строительных элементов не требуется. Спустя 1 час закрепленные строи-

тельные элементы могут находиться под нагрузкой, полное затвердение состава происходит спустя примерно 28 дней. Изготовленные строительные детали или поверхности следует беречь от неблагоприятных погодных условий (сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и почвы ниже +5 °С.

РАСХОД:

На 1 м² и 1 см толщины слоя требуется примерно 20 кг сухой смеси.

Выемка			Материал, кг
Длина, см	Ширина, см	Ширина, см	
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1200

ЗАО «Квик-микс»
 127220 г. Москва, Башиловская ул., д. 12;
 Тел.: +7 (499) 42-908-42
 Факс: +7 (499) 42-908-41
moscow@quick-mix.com
www.квик-микс.рф
www.quick-mix.com/ru

